Eco-Activ Noxite

MODIFIKOVANÝ VRCHNÝ ASFALTOVANÝ PÁS S KERAMICKÝM POSYPOM

POPIS VÝROBKU:



Dĺžka pásu:	5 m
Šírka pásu:	1,0 m
Hrúbka:	5,2 mm
Horný povrch:	Hrubozrnný keramický posyp, biely
Asfaltrová zmes:	SBS modifikovaná asfaltová zmes
Nosná vložka:	Kombinovaná nosná vložka 255 g/m2
Spodný povrch:	Separačná spalná fólia

OBLASŤ POUŽITIA: Jedná sa o pás z SBS modifikovaného asfaltu tej najvyššej kvality. Je vhodný najmä ako vrchný pás do viacvrstvových hydroizolačných. Asfaltový pás je vhodný pre novostavby a rekonštrukcie pre menej stabilné konštrukcie, ktoré sú zaťažené kmitaním, chvením alebo lokálnym priehybom.

APLIKÁCIA: Pás sa natavuje plošne štandardným spôsobom pomocou plynového horáku. Pozdĺžne a priečne spoje na strechách sa realizujú s presahom min. 8 cm. Priečny spoj s presahom 10 cm. V mieste T-spoja sa zhotoví zrezanie spodného pásu v presahu pod 45°.

VLASTNOSTI: Keramický vrchný posyp s technológiou NOXITE
Keramický posyp zabraňuje prehrievanie spodných vrstiev strešnej skladby
Aktívny povrch asfaltovaného pásu čistí životné prostredie od oxidov dusíka (NOx) pochádzajúcich zo znečistenia dopravou a priemyslom

SKLADOVANIE: Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou.Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 5,0
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,0
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	5,20 ± 0,10
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/5m	≤ 10 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda B	kPa	≥ 200
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	1 050 ± 100 1 000 ± 100
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	40 ± 5 40 ± 5
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	STN EN 12730 metóda A	kg	20
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	- 30
Tepelná stálosť	STN EN 1110	°C	≥ + 120

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		N1235
Počet kotúčov na palete	ks	30
Plocha na palere	m2	150
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	32