ELASTOBIT PV TOP 42 modrozelený

VRCHNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS HRÚBKY 4,4 MM





POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	7,5 m
Šírka pásu:	1,0 m
Hrúbka:	4,4 mm
Pozdĺžny okraj:	Asfaltová vrstva chránená fóliou 80 mm
Horný povrch:	Hrubozrnný posyp
Asfaltrová zmes:	SBS elastomérom modifikovaný asfalt
Nosná vložka:	Polyesterová rohož
Spodný povrch:	Separačná spalná fólia

OBLASŤ POUŽITIA: Je určený ako vrchná vrstva viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Pás je vhodný do nových strešných skladieb aj pre rekonštrukcie pôvodných asfaltových striech.

APLIKÁCIA: Tepelnou aktiváciou sa pásy aplikujú na pripravený podklad. Pozdĺžne a priečne spoje na strechách sa realizujú s presahom min. 8 cm. Priečny spoj s presahom 10 cm. V mieste T-spoja sa vykoná zrezanie spodného pásu v presahu pásov pod uhlom 45°.

VLASTNOSTI: Odolnosť voči dynamickému zaťaženiu

SKLADOVANIE: Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 7,5
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,0
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	4,4 ± 0,2
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/5m	≤ 20 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda B	kPa	≥ 100
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	1100 ± 250 750 ± 250
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	45 ± 15 45 ± 15
Reakcia na vonkajší požiar	STN 13501-5	-	B_{ROOF}(t1)*
Priepustnosť vodných pár	STN EN 1931	-	μ = 20.000
Rozmerová stálosť	STN EN 1107-1	%	≤ 0,3
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	- 15
Tepelná stálosť	STN EN 1110	°C	≥ +90

* v systémovej strešnej skladbe

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		N2606
Počet kotúčov na palete	ks	20
Plocha na palete	m2	150
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	41