
HYDROBIT V 60 S 35 SK

ASFALTOVANÝ HYDROIZOLAČNÝ PÁS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU NA SKLENENEJ ROHOŽI

POPIS VÝROBKU:



Dĺžka pásu:	10 m
Šírka pásu:	1,0 m
Hrúbka:	3,2 mm
Horný povrch:	Jemnozrnný minerálny separačný posyp
Asfaltrová zmes:	Oxidovaný asfalt
Nosná vložka:	Sklenená rohož
Spodný povrch:	Oxidovaný asfalt, separačná spalná fólia

OBLASŤ POUŽITIA: Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch spodných stavieb ako pás proti vlhkosti typ A. Neodporúča sa jeho používanie proti tlakovej vode a ako vrchná vrstva strešného systému. Spracováva sa plnoplošným natavením.

APLIKÁCIA: Pás sa pokladá na penetrovaný betónový podklad natavovaním pomocou plynového horáku plnoplošne alebo podľa potreby bodovo resp. v pruhoch. Prekrytie v pozdĺžne a priečne 8 - 10cm.

SKLADOVANIE: Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 10,0
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,00
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	3,2 ± 0,2
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 splnená
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	trieda E
Vodotesnosť	STN EN 1928	kPa	≥ 2
Vplyv umelého starnutia na vodotesnosť	STN EN 1296 STN EN 1928	kPa	≥ 2
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	600 ± 200 500 ± 200
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	4 ± 2 4 ± 2
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	≤ 0
Tepelná stálosť	STN EN 1110	°C	≥ 70

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		N1018
Počet kotúčov na palete	ks	20
Plocha na palete	m2	200
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	52