ICOPAL MS / 112 M

Jednozložkový UV stabilný tesniaci tmel na báze MS polymérov

POPIS VÝROBKU:



Jednozložkový tmel na báze MS polymérov® pripravený na okamžité použitie na spoje a praskliny na vertikálnych a šikmých konštrukciách. Vhodný pre spoje na horizontálnych konštrukciách bez priameho prevádzkového zaťaženia. Špeciálne navrhnutý pre strešné spoje. Výrobok sa ľahko aplikuje pomocou ručných dávkovacích pištolí. Tmel vytvrdzuje pri reakcii s vlhkosťou vzduchu. Po vytvrdnutí má dobré vlastnosti čo sa týka pevnosti a pružnosti a vynikajúco prilieha k základným stavebným prvkom. Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA:

- Tesnenie strešných konštrukcií v rozličných oblastiach:
  - tesnenie spojov na streche a v oblasti napojenia na steny
  - tesnenie strešných okien a obrúb strešných svetlíkov
  - tesnenie lemovania okolo komínov, žľabov a odpadových rúr
  - tesnenie strešných obvodových prvkov (ríms, parapetov, odpadových žľabov, atď.)
  - oprava poškodených strešných krytín
- Tesnenie spojov a prasklín na vertikálnych aj šikmých konštrukciách
- Tesnenie horizontálnych spojov a prasklín na plochách bez priameho prevádzkového zaťaženia
- Tesnenie pohyblivých spojov s deformáciou spoja do ± 25 %

APLIKÁCIA:

Vložte kartušu do aplikačnej pištole. Zvoľte si veľkosť dýzy tak, aby vyhovovala štrbine, ktorú idete vypĺňovať tmelom. Špičku dýzy vložte do štrbiny pod uhlom 45°. Začnite s plnením vertikálneho alebo šikmého spoja na vrchu spoja a posúvajte pištoľ smerom dolu. V prípade horizontálnych spojov posúvajte dýzou v smere ruky, s ktorou držíte rúčku pištole. Rovnomerne vyplňte spoj, bez zachytávania vzduchu, bublín, prerušovania či prekrývania. Pri nižších teplotách rastie viskozita tmelu. Aby ste uľahčili vytláčanie tmelu z dávkovacej pištole pri nižších teplotách, odporúča sa skladovať balenie s tmelom pri izbovej teplote aspoň jeden deň pred použitím. Po vstreknutí vyrovnajte a vytvarujte povrch tmelu pomocou špachtle so správnou šírkou a tvarom špičky. Nástroj na vyrovnávanie môže byť ponorený do zriedeného roztoku saponátu, aby sa zabránilo prilepovaniu tmelu k nástroju. Roztok saponátu nestriekajte priamo na povrch tmelu. Vyčistite nástroje pomocou rozpúšťadla, ktoré je v súlade s miestnymi

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
icopal.sk

predpismi (ak je to prípustné, acetónom alebo lakovým technickým benzínom). Mechanicky odstráňte nadbytok vytvrdeného tmelu. V prípade potreby ochráňte čerstvo aplikovaný tmel pred dažďom aspoň na dobu, ktorá je trošku dlhšia než je čas vytvrdzovania. Použite napríklad polyetylénovú fóliu, pásku alebo niečo podobné, čo zabezpečí, že ochranné pokrytie nevytvorí zlepený spoj s povrchom vytvrdeného tmelu a nepoškodí priľahlý materiál.

SKLADOVANIE:

Skladujte v originálnych obaloch. Obaly musia byť skladované v suchej a vetranej miestnosti, chránené pred mrazom, priamym slnečným žiarením, v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla a ohňa.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- balenie v 310 ml kartušiach
- farba tmelu RAL 7023
- minimálna trvanlivosť 12 mesiacov od dátumu výroby
- čas tuhnutia cca 30 min. (pri teplote 23°C a 50% relatívnej vlhkosti)č
- čas vytvrdnutia ≥ 3 mm za 24 hod. (pri teplote 23°C a 50% relatívnej vlhkosti)
- odporúčaná teplota pri aplikácii + 1°C až + 50°C
- teplotná odolnosť – 50°C až + 90°C