
ICOLEP AL L30

PAROTESNÝ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SAMOLEPIACI ZA STUDENA



POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	10 m
Šírka pásu:	1,0 m
Hrúbka:	3,0 mm
Pozdĺžny okraj:	Samolepiaca asfaltová vrstva chránená fóliou 80 mm
Horný povrch:	Jemný pieskový posyp
Asfaltrová zmes:	SBS elastomérom modifikovaný asfaltom
Nosná vložka:	Protikorózna a proti zásadám odolná hliníková kombinovaná vložka
Spodný povrch:	Samolepiaci SBS modifikovaný asfalt chránený sťahovacou fóliou

OBLASŤ POUŽITIA: Parozábrana primárne určená pre strešné konštrukcie.

APLIKÁCIA: Samolepiaci parotesný pás sa aplikuje nalepením za studena na podklad po stiahnutí spodnej ochrannej fólie.

PODKLAD: Trapétové plechy
OSB dosky

VLASTNOSTI: Efektívna a rýchla pokládka lepením za studena.
Vysoká parotesnosť

SKLADOVANIE: Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 10,0
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,00
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	3,0 ± 0,2
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda B	kPa	2
Priepustnosť vodnej pary	STN EN 1931	-	≥ 500.000
Trvanlivost: difúzny odpor po umelon starnutí	STN EN 1931 STN EN 1296	-	vyhovuje
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	600 ± 200 500 ± 200
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	4 ± 2 4 ± 2
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	- 25

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		N2537
Počet kotúčov na palete	ks	20
Plocha na palere	m2	200
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	43