MONARFLEX® Monarvap 200 Black

PAROZÁBRANA LDPE S VYSOKÝM STUPŇOM STABILIZÁCIE

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	25 / 50
Šírka pásu:	2,00 / 4,00
Hrúbka:	0,20
Váha:	183 g/m2 + 10% / - 5%



OBLASŤ POUŽITIA: MONARFLEX® Monarvap 200 Black sa používa ako parotesná zábrana, ktorú je možné použiť v konštrukciách striech, stien a podláh. Minimálny doporučený sklon plochej strechy pre aplikáciu tejto parotesnej zábrany je 1%. Fólia sa môže aplikovať na tieto materiály: murivo, oceľové trapézové plechy, drevené dosky a OSB panely.

APLIKÁCIA: Rozvinutý materiál sa aplikuje s presahmi min. 100 mm. Všetky prestupy cez fóliu a spoje musia byť zaistené tmelom alebo butylovou páskou.

VLASTNOSTI: Sd hodnota = 125

SKLADOVANIE: Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
icopal.sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
DĺžkA	STN EN 1848-2	m	25 / 50
Šírka	STN EN 1848-1	m	2,00 / 4,00 ± 1,5 %
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	0,20 ± 25 %
Vodotesnosť	STN EN 1928, Metóda A	-	vyhovuje
Ekvivalentná difúzna hrúbka	STN-EN 1931	m	125 ± 25 %
Difúzia vodnej pary	-	m2.s Pa/kg	3,00 .10^{09}
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	trieda F
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	>130 > 130
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	> 400 > 600
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	STN EN 12730:2002 Metóda A	kg	20
Odolnosť proti nárazu	STN EN 12691, Metóda A	mm	200
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	- 20
Tepelná stálosť		°C	- 40 + 80

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Počet kotúčov na palete	ks	30
Plocha na palete	m2	6 000