Monarvap 200 Blue

CE
26

LDPE PAROZÁBRANA

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka role:	50 m
Šírka role:	4,00 m
Hrúbka:	0,20 mm
Váha:	185 g/m^2



OBLASŤ POUŽITIA: Monarvap 200 Blue sa používa ako parotesná zábrana, ktorú je možné použiť v konštrukciách striech a stien. Fólia sa môže aplikovať na tieto materiály: murivo, oceľové trapézové plechy, drevené dosky a OSB panely.

APLIKÁCIA: Parozábrana inštalovaná na teplej strane izolačného materiálu v skladbe plochej strechy.
Příslušenstvo: ClimaTape, DivoTape, Flexiroll Alu.

VLASTNOSTI: Sd hodnota = 105 m
Odolnosť membrány proti vodnej pare, ktorá môže určovať jej použitie v rôznych triedach miestností a ktorá sa zohľadňuje na základe miestneho rizika kondenzácie
Predstavuje dobrý pomer ceny a kvality, pričom si zachováva vysokú úroveň parotesnosti
100% panenský PE, vysoká kvalita bez rizika degradácie materiálu

SKLADOVANIE: Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
icopal.sk

BMI icopal

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Hmotnosť	STN EN 1849-2	g/m^2	185 (-5 % / +10 %)
Dĺžka	STN EN 1848-2	m	50 (-0 % / +1 %)
Šírka	STN EN 1848-2	m	4,00 (-0,5 % / 1,5 %)
Hrúbka	STN EN 1849-2	mm	0,20 (-10 % /+ 10 %)
Priamosť	STN EN 1848-2	mm (10 m)	< 30
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-2	N/50 mm	> 100 > 100
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-2	%	> 300 > 300
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12310-1	N	> 80 > 80
Rozmerová stálosť	STN EN 1107-2	%	< 2
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	- 20
Ekvivalentná difúzna hrúbka	STN EN 1931	m	105 (-15 / +15)
Vodotesnosť	STN EN 1928	trieda	W1
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	trieda	E
Vodní stĺpec	STN EN 20811	mm	100
Výkonnosť pri starnutí			
Ekvivalentná difúzna hrúbka	STN EN 1931	m	vyhovuje
Tepelná stálosť		°C	- 40 + 80

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Počet kotúčov na palete	ks	25
Plocha na palete	m^2	5 000

Poznámky:

Produkty, technické normy a pravidlá praxe podliehajú neustálemu prehodnocovaniu. Vyhradzujeme si právo na zmenu a úpravu produktov a informácií bez predchádzajúceho upozornenia. Pre získanie najnovších informácií a ďalšieho poradenstva kontaktujte, prosím, najbližší tím technickej podpory alebo oddelenie služieb zákazníkom. Ďalšie informácie nájdete aj na našej webovej stránke.

EU kódy pro odpady:

Zmršťovacia fólia (prepravný obal): 150102

Kartón z obalov výrobkov a kartónové dutinky: 150101

Kód odpadu: 170203