Monarplan Glass Fibre Mat

Textilná rohož na báze sklených vlákien

POPIS VÝROBKU:



Dĺžka pásu:	100 m
Šírka pásu:	2,00 m
Plošná hmotnosť:	120 g/m2

OBLASŤ POUŽITIA:

Textilná rohož na báze sklených vlákien sa používa v priemyselných a občianskych stavbách ako „separačná vrstva“ medzi hydroizoláciou a tepelnoizolačnými vrstvami. Používa sa hlavne pre strechy s hydroizolačnou vrstvou na báze PVC a tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu, minerálnych vlákien alebo PIR/PUR panelov. Použitie rohože výrazne znižuje migráciu zmäkčovadiel PVC do dosák z expandovaného polystyrénu. Použitie rohože môže podstatne zlepšiť požiarne vlastnosti strešného plášťa.

VLASTNOSTI:

- znižuje migráciu zmäkčovadiel
- zlepšuje požiarne vlastnosti strešného plášťa
- má dobrú rozmerovú stabilitu
- je chemicky neaktívna a netoxická
- má nízku nasiakavosť

APLIKÁCIA:

Textilná rohož sa voľne pokladá na podklad s presahom min. 100 mm medzi jednotlivými pásmi rohože. Textilná rohož sa používa v súlade s aplikačnými návodmi spoločnosti ICOPAL.

SKLADOVANIE:

Skladuje pod prístreškom mimo zdroja sálavého tepla. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Plošná hmotnosť		g/m2	120 (±6g/m2)
Dĺžka		m	100 (+5%)
Šírka		m	3 (±3 mm)
Hrúbka		mm	0,96
Pevnosť v ťahu pozdĺžne		N/50 mm	530 (± 130 N)
Pevnosť v ťahu priečne		N/50 mm	370 (± 105 N)

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Plocha kotúča	m2	200
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	26

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com

icopal.sk