Siplast Primer

MODIFIKOVANY ASFALTOVÝ PENETRAČNÝ NÁTER

POPIS VÝROBKU:



Objem balenia: 10, 25, 200 l

OBLASŤ POUŽITIA: Tekutá asfaltová hmota modifikovaná SBS kaučukom, určená na penetráciu podkladov v hydroizolačných systémoch a na vytváranie hydroizolačných vrstiev. Nanáša sa na čistý, suchý a bezprašný podklad kefou alebo valčekom. Aplikácia výrobku je možná aj striekaním za pomoci špeciálneho striekacieho zariadenia.

APLIKÁCIA: Používa sa pri penetrácii betónových a oceľových podkladov pri aplikácii všetkých druhov asfaltovaných pásov. Je tiež vhodný na betónové a oceľové podklady v prípade lepenia samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií, na betónové základy a oceľové mosty v prípade natavovania hydroizolačného pásu na mostovú konštrukciu. Výhodou sa môže použiť na penetráciu podloží pri pokládke modifikovaných pásov metódou natavovania, alebo lepením, hlavne vtedy, keď sa tieto práce vykonávajú pri nízkych, alebo záporných vonkajších teplotách. Výnimočné technické parametre výrobku zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri jeho aplikácii len v jednej vrstve.

VLASTNOSTI:
7x rýchlejší čas schnutia
3x väčšia výdatnosť (10 l = 50 m^2, 25 l = 125 m^2, 200 l = 1000 m^2)
2,5x hlbšia penetrácia podkladu
neobsahuje škodlivé ťažké kovy nekontaminuje vodné zdroje

SKLADOVANIE: Tento výrobok je balený na stojato na paletách. Výrobok musí byť skladovaný na stojato pod krytým prístreškom mimo dosahu zdrojov tepla. Odporúča sa používať rukavice a okuliare. Počas práce je zakázaná práca s otvoreným ohňom a fajčenie.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE: Karta bazpečnostných údajov

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
https://www.bmigroup.com/sk/

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Hustota pri 20°C	g/cm^3	0,92
Obsah riedidla	%	60
Obsah popoľa	%	0
Bod vzplanutia	°C	> 31
Doba schnutia pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti	h	0,5
Teplota spracovateľnosti	°C	≥ - 15
Lepivosť	MPa	0,4
Informatívna spotreba	kg/m^2	0,2

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Objem balenia	kg	10, 25, 200
Počet balení na palete	ks	70, 24, 4
Hmotnosť palety (informatívna)	kg	760, 612, 740