Vedagard FR

CELOPLOŠNE SAMOLEPIACI ASFALTOVÝ PÁS S NÍZKOU POŽIARNOU ZÁŤAŽOU

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	50 m
Šírka pásu:	1,08 m
Hrúbka:	0,4 mm
Horný povrch:	Hliníková fólia
Nosná vložka:	-
Spodný povrch:	Celoplošne samolepiaca asfaltová vrstva chránená sťahovacou fóliou

OBLASŤ POUŽITIA: Pás sa používa ako parotesný pás lepený za studena na podkladové konštrukcia z trapézového plechu. Pozdĺžne spoje sa lepia na hornej vlne trapézu.

APLIKÁCIA: Na trapézové plechy sa pokladá nalepením za studena na pripravený podklad s 8 cm pozdĺžnymi aj čelnými presahmi nalepením čela pásu a následným stiahnutím celej sťahovacej spodnej fólie v celej ploche pásu. Pozdĺžny presah v šírke min. 8 cm musí vždy ležať na vrchnej vlne trapézového plechu a následným pritlačením sa presahy zlepia. Odporúča sa aplikovať pri teplote od +5 °C.

VLASTNOSTI:
Jednoduchá a rýchla aplikácia na povrch nalepením
Nízka plošná hmotnosť
Priepustnosť vodnej pary Sd > 1 500 m
Nízka požiarna záťaž < 10.500 kJ/m^2

SKLADOVANIE: Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 50,0
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,08
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	0,40
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda B	kPa	≥ 200
Ekvivalentná difúzna hrúbka	STN EN 1931: 2001	-	Sd ≥ 1500
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	≥ 400 ≥ 400
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	≥ 2,5 ≥ 2,5
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	- 30
Tepelná stálosť	STN EN 1110	°C	≥ 90
Tepelný výkon	DIN 51900-1	KJ/m^2	< 10.500

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		R1740
Počet kotúčov na palete	ks	30
Plocha na palete	m2	1 620