Vedapoint O

VRCHNÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S LOKÁLNOU MIKROVENTILÁCIOU

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	5 m
Šírka pásu:	1,0 m
Hrúbka:	5,2 mm
Pozdĺžny okraj:	Asfaltová vrstva chránená fóliou 80 mm
Horný povrch:	Farebný hrubozrnný posyp
Asfaltrová zmes:	SBS elastomérom modifikovaný asfalt s plnidlom
Nosná vložka:	Kombinovaná polyesterová rohož
Spodný povrch:	lokálná mikroventilácia a separačná fólia



OBLASŤ POUŽITIA: Je určený ako vrchná vrstva jednovrstvových a viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech. Spodný povrch s lokálnou mikroventiláciou vhodný hlavne pre sanáciu plochých striech. Spracováva sa tepelnou aktiváciou. Pre sklony striech nad 2 %.

APLIKÁCIA: Tepelnou aktiváciou sa pásy aplikujú na pripravený podklad. Body zo špeciálneho asfaltu zaručujú rýchle prilepenie pásu k podkladu. Po krátkom zahriatí plameňom horáku sa roztaví separačná fólia a aktivujú sa pruhy špeciálneho asfaltu. V praxi to znamená, že na dosiahnutie lepiaceho efektu, sa nemusí asfaltová hmota dostať do tekutého stavu. Takto aplikované pásy zabezpečia dokonalú hydroizolačnú funkciu strechy a dlhodobo funkčnú mikroventilačnú a expanznú vrstvu. Pozdĺžne a priečne spoje na strechách sa realizujú s presahom min. 8 cm. Priečny spoj s presahom 10 cm. V mieste T-spoja sa zhotoví zrezanie spodného pásu v presahu pod 45°.

VLASTNOSTI: vyrovnáva tlak vodných pár a plynov v celej ploche strechy
výrazne potlačuje tvorby bublín a prasklín a odlepenia pásov od podkladu

SKLADOVANIE: Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 5,0
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,00
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	≥ 5,2
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda B	kPa	≥ 400
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	1000 (-100, +350) 900 (-100, +350)
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	≥ 35 ≥ 35
Šmyková odolnosť spoja pozdĺžny / priečny smer	EN 12317-1	N/50 mm	≥ 800
Odolnosť proti nárazu	STN EN 12691 metóda A metóda B	mm	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu	STN EN 12730 Metóda B	kg	20
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Rozmerová stálosť	STN EN 1107-1	%	0,2
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	≤ - 30
Tepelná stálosť	STN EN 1110	°C	≥ 110
Priepostnosť vodnej pary	STN EN 13707	-	μ = 20.000

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		R6089
Počet kotúčov na palete	ks	24
Plocha na palere	m2	120
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	27