Vedastar SU Safety

SAMOLEPIACI PODKLADOVÝ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BEZPEČNÝM SPOJOM

POPIS VÝROBKU:



Dĺžka pásu:	7,5 m
Šírka pásu:	1,0 m
Hrúbka:	3,0 mm
Horný povrch:	Spalná fólia s pozdĺžnym presahom 10 cm 3 cm samolepiaci, 7 cm pre natavenie
Asfaltrová zmes:	SBS modifikovaná asfaltová zmes
Nosná vložka:	Kombinovaná sklenná nosné vložka
Spodný povrch:	Lepivý povrch s krycou fóliou, 7 cm perforácia okraja

OBLASŤ POUŽITIA:

Podkladový za studena samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu pre dvojvrstvové systémy plochých striech. Je vhodný pre novostavby a rekonštrukcie plochých striech. Je aplikovateľný na tepelnoizolačné dosky z polystyrénu, PIR/PUR (laminovaný) a dozky z laminonovanej minerálnej vlny na penetrované betónové podklady, pôvodné asfaltové súvrstvie a drevené debnenie.

APLIKÁCIA:

Aplikácia za studena alebo mechanickým kotvením.
Pre zabezpečenie stability proti horizontálnym silám je nutné zajistiť všetky detaily proti ponunu kotvením (3 kotvy/bm) pri trapézových plechov či drevené debnenie a konštrukcí od výšky 25 m nad terénom. Vzhľadom na polohu objektu z hľadiska zaťaženia vetrom je potrebné vyhotoviť prídavné opatrenia (doplňujúce kotvenie) pre zajistenie stability strešného plášťu.

VLASTNOSTI:

Efektívna inštalacia
Univerzálne použiteľné
Pri použití na drevenom debnení, prvej hydroizolačnej vrstve a separačnej vrstve v jednom kroku
Bezpečné spojenie švov pomocou zvárania
Ochrana tepelne citlivých podkladov vďaka samolepiacemu zadnému okraju švu za studena

SKLADOVANIE:

Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou.Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 7,5
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,0
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	3,0
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda B	kPa	≥ 200
Priepustnosť vodných pár	STN EN 1931	-	μ = 20.000
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Reakcia na vonkajší oheň	STN-EN 13501-5	-	BROOF (t1)*
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	1200 +400/-200 1200 +400/-200
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	5 +3/-3 5 +3/-3
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	-25
Tepelná stálosť	STN EN 1110	°C	≥ + 100

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		R6867
Počet kotúčov na palete	ks	20
Plocha na palete	m2	150
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	26