Vedatop SU

SAMOLEPIACI PODKLADOVÝ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU



POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	7,5 m
Šírka pásu:	1,0 m
Hrúbka:	3,0 mm
Horný povrch:	Spalná fólia s pozdĺžnym presahom
Asfaltrová zmes:	SBS modifikovaná asfaltová zmes
Nosná vložka:	Kombinovaná sklenná nosné vložka
Spodný povrch:	Lepivý povrch s krycou fóliou

OBLASŤ POUŽITIA:

Podkladový za studena samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu pre dvojvrstvové systémy plochých striech. Je vhodný pre novostavby a rekonštrukcie plochých striech. Je aplikovateľný na tepelnoizolačné dosky z polystyrénu, PIR/PUR a minerálnej vlny na penetrované betónové podklady a pôvodné asfaltové súvrstvie.

APLIKÁCIA:

Pre zabezpečenie stability proti horizontálnym silám je nutné zajistiť všetky detaily proti ponunu kotvením (3 kotvy/bm) pri trapézových plechov a konštrukcí od výšky 25 m nad terénom. Vzhľadom na polohu objektu z hľadiska zaťaženia vetrom je potrebné vyhotoviť prídavné opatrenia (doplňujúce kotvenie) pre zajistenie stability strešného plášťu.

VLASTNOSTI:

Plošná stabilita
Vysoká ohybnosť pri nízkej teplote
Vysoká lepivosť pri nižších teplotách

SKLADOVANIE:

Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou.Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	≥ 7,5
Šírka	STN EN 1848-1	m	≥ 1,0
Hrúbka	STN EN 1849-1	mm	3,0 (-6% /+10%)
Priamosť	STN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda B	kPa	≥ 200
Priepustnosť vodných pár	STN EN 1931	-	μ = 20.000
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Reakcia na vonkajší oheň	STN-EN 13501-5	-	BROOF (t1)*
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	N/50 mm	1200 +400/-200 1200 +400/-20
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-1	%	5 +3/-3 5 +3/-3
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	-25
Tepelná stálosť	STN EN 1110	°C	≥ + 100

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		R6640
Počet kotúčov na palete	ks	24
Plocha na palete	m2	180
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	26